



GUMMIPLADE CR/SBR (NEOPREN)

Kvalitet	Beskrivelse	Dimensioner Tykkelse/bredde/ længde	Indlæg (Antal)	Farve	TEKNISKE DATA					BESTANDIGHED				
					Spec. vægt g/cm ³	Shore A	Brudstyrke (MPA)	Forlæn- gelse %	Temperatur Bestan- dighed C°	Olie	Brændstof	Syre	Lud	Ældningsbestandig (vejrlig,ozon m.m.)
CR/SBR KVALITETER														
CR/SBR 50	Blød neopren standard kvalitet. Medium modstandsdygtig overfor ældning, ozon, lavt syre indhold og fortyndet lud	1-2 mm = 1,4x20 mtr 3-10 mm = 1,4x10 mtr 12-30 mm = 1,4x5 mtr 40-50 mm = 1,4x2,5 mtr Eller 40-50 mm = 1,4x5 mtr	Uden indlæg	Sort	1,4	45-55	5	300	-20/+70	0	-	0	0	0
CR/SBR 65	Neopren standard kvalitet. Medium modstandsdygtig overfor ældning, ozon, lavt syre indhold og fortyndet lud	1-2 mm = 1,4x20 mtr 3-10 mm = 1,4x10 mtr 12-30 mm = 1,4x5 mtr 40-50 mm = 1,4x2,5 mtr Eller 40-50 mm = 1,4x5 mtr	Uden indlæg 1 indlæg 2 indlæg	Sort	1,5	65	3	200	-20/+90	-	-	0	0	0
CR/SBR 80	Hård Neopren kvalitet. Medium modstandsdygtig overfor ældning, ozon, lavt syre indhold og fortyndet lud	1-2 mm = 1,4x20 mtr 3-10 mm = 1,4x10 mtr 12-30 mm = 1,4x5 mtr 40-50 mm = 1,4x2,5 mtr	Uden indlæg	Sort	1,55	80	5	200	-20/-70	-	-	0	0	+
CR Super 70 N572 Selvslukkende	Top neopren kvalitet. Medium modstandsdygtig overfor ældning, ozon, lavt syre indhold og fortyndet lud. Selvslukkende iht. ISO 4589-2: 1999	1-2 mm = 1,4x20 mtr 3-6 mm = 1,4x10 mtr	Uden indlæg	Sort	1,6	70	7	330	-20/+110	+	-	++	++	++
BESTANDIGHED: ++ = MEGET GOD BESTANDIGHED / + = GOD BESTANDIGHED / 0 = BEGRÆNSET BESTANDIGHED / - = IKKE BESTANDIG														

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.