



## PARA GUMMI

Kvalitet	Beskrivelse	Dimensioner Tykkelse/bredde/ længde	Indlæg (Antal)	TEKNISKE DATA						BESTANDIGHED				
				Farve	Spec. vægt g/cm <sup>3</sup>	Shore A	Brudstyrke (MPa)	Forlæn- gelse %	Temperatur Bestan- dighed C°	Olie	Brændstof	Syre	Lud	Ældningsbestandig (vejrlig,ozon m.m.)
<b>PARA GUMMI KVALITETER</b>														
PARA 40	Para gummi med gode mekaniske egenskaber og særdeles høj forlængelse. Modstandsdygtig overfor fortyndede syrer og lud	1-2 mm = 1,4x20 mtr 3-6 mm = 1,4x10 mtr 8-30 mm = 1,4 x 5 mtr 40+50 mm = 1,4 x 2,5 mtr Eller 40+50 mm = 1,4 x 5 mtr	Uden indlæg	Grå	1,08	40	15	550	-40/+70	-	-	+	+	-
PARA 40	Para gummi med gode mekaniske egenskaber og særdeles høj forlængelse. Modstandsdygtig overfor fortyndede syrer og lud	1-2 mm = 1,4x20 mtr 3-6 mm = 1,4x10 mtr 8-30 mm = 1,4 x 5 mtr 40+50 mm = 1,4 x 2,5 mtr Eller 40+50 mm = 1,4 x 5 mtr	Uden indlæg	Sort	1,0	40	15	600	-20/+70	-	-	0	0	0
PARA 40	Para gummi med gode mekaniske egenskaber og særdeles høj forlængelse. Modstandsdygtig overfor fortyndede syrer og lud	1-2 mm = 1,4x20 mtr 3-6 mm = 1,4x10 mtr 8-30 mm = 1,4 x 5 mtr 40+50 mm = 1,4 x 2,5 mtr Eller 40+50 mm = 1,4 x 5 mtr	Uden indlæg	Rød	1,06	40	15	600	-20/+70	-	-	0	0	0

BESTANDIGHED: ++ = MEGET GOD BESTANDIGHED / + = GOD BESTANDIGHED / 0 = BEGRÆNSET BESTANDIGHED / - = IKKE BESTANDIG

### Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.